



Акционерное общество Ангарский завод полимеров  
Юридический адрес:  
665800, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 8, (Первый промышленный массив тер.), строение 5  
e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 57-30-00, 57-30-02

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 сертификаты № 18.0777.026, №18.0779.026, №18.0778.026.

"ИЦ-ЦЗЛ" - лаборатория по обслуживанию цеха 122/123  
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.  
Акционерное общество Ангарский завод полимеров  
e-mail: secr@azp.ru т/ф.8(3955) 57-41-84

## ПАСПОРТ №1

Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления марки НМПЭ-1

Код ОКПД2 20.16.10.110

Номер партии: **1**

Дата изготовления: 25.01.2021

Размер партии (масса): 2,944 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Склад цеха 122/123, объект 1075

Дата отбора проб: 25.01.2021

Дата проведения испытаний: 29.01.2021

Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 29.01.2021 №1-НМПЭ

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2211-060-00203521-2002	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.4.1 ТУ 2211-060-00203521-2002	Жидкость или мазе- или воскоподобная масса в смеси с жидкой фракцией от светлосерого до коричневого цвета	воскоподобная масса от серого до коричневого цвета
2	Динамическая вязкость расплава, мПа·с, в пределах	п.4.2 ТУ 2211-060-00203521-2002	4-750	173
3	Массовая доля золы, %, не более	ГОСТ 15973-82, п.4.3 ТУ 2211-060-00203521-2002	0.1	0.03
4	Температура каплепадения, °С, в пределах	ГОСТ 6793-74, п.4.4 ТУ 2211-060-00203521-2002	от минус 5 до плюс 105	не определяется
5	Массовая доля летучих веществ, %, не более	п.4.5 ТУ 2211-060-00203521-2002	0.5	0.16
6	Температура плавления, °С, в пределах	ГОСТ 21553-76 п.4.6 ТУ 2211-060-00203521-2002	25-90	65

### Заключение:

Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления марки НМПЭ-1 **соответствует требованиям:**

-ТУ 2211-060-00203521-2002 "Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления. Технические условия"

1. Допускается по согласованию с потребителем поставлять полиэтилен низкомолекулярный с массовой долей летучих веществ не более 1%.
2. Для низкомолекулярного полиэтилена допускается по согласованию с потребителем наличие включений черного или коричневого цвета и механических примесей.
3. Для определения качества низкомолекулярного полиэтилена допускается определять или показатель 4 или показатель 6.

### Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по пункту 5 ТУ 2211-060-00203521-2002;

-гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Тара "Бочка стальная д/сырья полимерного вторичного"

Количество тары: 16 шт.

М.П.

аппаратчик подготовки сырья и  
отпуска полуфабрикатов и продукции 4  
разряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи паспорта

Молчанова Т.И.  
(Доверенность № АЗП-  
114/21 от 01.01.2021)  
29.01.2021

Принято к отгрузке  
Управлением логистики  
АО РН-ТРАНС

ОБРАТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ